

DUSBERG Alpenblume 6110/6111

Укрывная краска для дерева, бесцветная / белая

Для внутренних и наружных работ

Укрывная непрозрачная краска для защиты всех типов деревянных поверхностей

- Благодаря высокой укрывной способности отлично маскирует дефекты древесины
- Эффективно защищает от влаги, перепадов температур и других атмосферных воздействий
- Обладает высокой устойчивостью к УФ-лучам
- Легко наносится и быстро высыхает
- Содержит антисептическую добавку против синевы, грибков и плесени
- Придает поверхности шелковисто-матовый блеск

Описание

Высококачественная укрывная эластичная краска для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для первичной окраски необработанной древесины, а также для ремонтной окраски, в том числе сильно впитывающих и изношенных поверхностей. Благодаря высокой укрывной способности эффективно маскирует дефекты и неровности древесины, придавая поверхности шелковисто-матовый блеск. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к влаге, перепадам температур и другим атмосферным воздействиям. Обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Содержит антисептическую добавку, снижающую риск развития синевы, плесени и других древесных грибов.

Область применения

Рекомендуется для окраски и долговременной защиты деревянных фасадов, заборов, ограждений, свесов крыш, ветровых досок и других конструкций из пиленой, шлифованной или строганой древесины, подверженных атмосферным воздействиям.

Не предназначена для окраски напольных покрытий.

Технические данные

Состав

Акриловая дисперсия, функциональные пигменты и наполнители, антисептическая добавка против синевы и древесных грибов, вспомогательные добавки, вода.

Арт. 6110 – бесцветная база под колеровку (применяется только в заколерованном виде)

Арт. 6111 – белая база под колеровку

Цвет

Краска колеруется по каталогам (RAL, NCS, Spirit и др.), однако оттенок может отличаться от образца в каталоге в зависимости от колеровочной системы, используемых пигментных паст и выбора базового продукта. Точность цвета гарантируется только при сравнении с образцами продукта на древесине, предоставленными производителем. Производитель не несёт ответственности за отклонения оттенка при колеровке в сторонних системах.

Степень блеска

После окраски поверхность приобретает шелковисто-матовый блеск.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой (макс. влажность — 14 %), прочной, впитывающей и очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия необходимо полностью удалить. Для новой строганой необработанной древесины шлифование не является обязательным. Пиленую древесину перед окраской рекомендуется обработать жёсткой щёткой.

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды и поверхности при окраске и сушке не должна быть ниже +5°C. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для равномерного высыхания покрытия. В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных

лучей.

Применение

Цветные продукты из разных партий следует предварительно смешать между собой, чтобы избежать различий в оттенке. Продукт готов к применению и не требует разбавления при нанесении кистью или валиком. При использовании распылителя допускается разбавление водой для достижения необходимой вязкости - не более 5 % от объёма краски. Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины с помощью кисти, валика или распылителя. После высыхания первого слоя (через 2–3 часа) нанести второй слой аналогичным способом. В зависимости от впитывающей способности древесины и желаемого визуального результата допускается нанесение третьего слоя краски.

Время высыхания

При нормальных условиях ($t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 55%) готовность к нанесению последующих слоёв через 2–3 часа. При низких температурах, высокой влажности, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает. Окончательную прочность поверхность приобретает через 7–10 дней.

Расход

Для строганой и шлифованной древесины
В один слой 8–10 м²/л

Для пиленой древесины
В один слой 4–6 м²/л

Расход может отличаться от заявленного в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности.

Очистка инструмента

Сразу после работы промыть инструменты в тёплой воде с мылом, затем ополоснуть чистой водой.

Хранение

Хранить в недоступном для детей месте, в плотно закрытой таре, при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$, предохраняя от воздействия влаги, источников тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта в невскрытой таре — 2 года с даты изготовления. Дату изготовления (месяц, год, номер партии) см. на таре.

Меры предосторожности

Не давать детям!
Использовать защитные перчатки, одежду и средства защиты глаз. Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. Пропитанная натуральными маслами ткань и шлифовальная пыль могут самовоспламениться из-за выделяемого при высыхании масел тепла, поэтому, пропитанные маслом ткань и губки следует высушить в расправленном виде на негорючей поверхности или замочить в контейнере с водой, затем утилизировать.

Пожалуйста, обратите внимание! Важно!

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта основаны на лабораторных исследованиях и практическом опыте. При необходимости отклонения от рекомендаций следует заранее проконсультироваться с техническим отделом дистрибьютора Dusberg. Все строительные нормы и правила при этом должны быть соблюдены.

Однако, из-за факторов, не зависящих от нас (транспортировка, хранение, особенности поверхности и древесины), мы не можем гарантировать результат в каждом отдельном случае. Рекомендуем проводить предварительное тестирование продукта на собственных образцах древесины, чтобы проверить его пригодность для предполагаемого использования.

Перед началом работы необходимо ознакомиться со всеми актуальными нормами и рекомендациями. Результаты применения могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.

Данная редакция технической информации заменяет все предыдущие версии.

Производитель и импортер не несут ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта.

Производитель и импортер также не гарантируют совместимость с колеровочными пастами, не рекомендованными производителем или дистрибьютором, и не несут ответственности за результат такой колеровки, включая соответствие оттенка.