

Пропитка для камня

Арт. 2141

Свойства

Бесцветная пропитка для насыщения и укрепления сильно впитывающих и крошащихся минеральных поверхностей. Подходит для натурального и искусственного камня, песчаника, бетонных плит, бетонной брусчатки, каменной брусчатки, клинкерной брусчатки, глиняной черепицы, терракотовой кадки.

Состав

Вода, калиевое жидкое стекло, гидрофобизатор, пеногаситель, ПАВ.

Содержит тербутрин и октилисотиазолон в качестве фунгицида и альгецида.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть впитывающей, сухой и чистой. При необходимости использовать мойку высокого давления. Загрязнения также можно удалить с помощью BIOFA 2019 Outdoor - средство для очистки зеленого налета.

Обработка

Продукт тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, методом распыления или окунания. При необходимости повторить, до тех пор, пока поверхность не станет насыщенной и равномерной. Для достижения высокой степени грязе и водоотталкивающих свойств, можно нанести дополнительный слой BIOFA 2140 Защита для камня.

Важно!

Всегда проводите предварительные испытания! Не использовать продукт при температуре окружающей среды ниже 5°C и выше 30°C а так же при прямом солнечном свете. При температуре выше 30°C рекомендуется промочить поверхность перед первым выкрасом водой. Защитить поверхности, чувствительные к щелочам, от попадания на них продукта! При нанесении на различные поверхности с остаточным содержанием таких веществ как лигнин, никотин, ржавчина, различные соли, после покраски могут появиться вызванные этими веществами пятна или изменения цвета на поверхности.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Сушка:

При нормальных условиях (20°C / 50%) время высыхания через 30 мин. Полное высыхание и окончательная прочность через 2 часа. При низких температурах, высокой влажности и избыточном количестве продукта время высыхания возрастает.

Расход

В один слой 8-12 м²/л., в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

Очистка рабочих инструментов

Непосредственно после работы очистить водой и средством BIOFA 2090 Naropa.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном, не замерзающем месте, плотно закрывая крышкой.

Меры предосторожности

Содержит 2-ОКТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОН. Может вызвать аллергические реакции.

Правила техники безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с информацией на этикетке. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. При распылении обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха и защиту дыхательных путей. При попадании в глаза в течение нескольких минут осторожно промыть водой. Контактные линзы, при наличии, утилизировать. Использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой с мылом.

Утилизация

Жидкие остатки продукта и не полностью израсходованную упаковку утилизировать в пункте сбора старых красок и лаков в соответствии с требованиями местного законодательства. Небольшие отходы и пропитанные продуктом рабочие материалы после высыхания утилизировать вместе с бытовыми отходами. Только пустую и очищенную упаковку отправлять на переработку.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.